

SHC 90 LUXOR®/ALUFIN®

LUXOR®/ALUFIN® SHC 90; PS, PVC, ABS ve SAN malzemelerden üretilen plastikler için standart kalite, çok yüksek fiziksel ve kimyasal dirence sahiptir

Ba İca özellikleri;

- Silikon Kli e ile Periferik Silindirik Baskılar için mükemmel uyumluluk
- nce detay baskılara uygun
- Baskı hızı yüksek
- Parlaklı ı yüksek
- Üst baskıya çok uygun
- Alkol ve kimyasal içerikli ürünlere kar ı dayanıklı
- Yüksek ısı direnci
- A ınma ve çizilmelere kar ı dayanıklı

Uygulama alanları;

- Krem kapları gibi kozmetik plastik parçaları
- Ruj tüpleri
- Maskara i eleri
- Kapaklar

Uygulanabilecek Plastikler;

- PS, ABS, SAN, PVC

Baskı sıcaklık dereceleri;

Metal Kli e

- 130 - 150 °C (266 - 302 °F) dikey baskı makinesi
- 160 - 180 °C (320 - 356 °F) periferik Silindirik Baskı makinesi

Silikon Kli e:

- 160 - 190 °C (320 - 374 °F) dikey baskı makinesi
- 170 - 190 °C (338 - 374 °F) periferik Silindirik Baskı makinesi

