



LUXOR®/ALUFIN® SH; Yüksek hızlı makineler için uygundur. Kozmetik sektöründe plastik yüzeylerde silikon kli e ile uygulanabilen bir sıcak baskı folyosudur.

Ba lıca özellikleri;

- Uygulanabilirli i ve baskısı kolay
- Üretim hızı yüksek
- Üst baskı için uygun
- Ana uygulama alanları: Silikon kli e ile oval yada oval olmayan parçalarda periferik Silindirik Baskı.

Baskı Kli eleri;

- Silikon veya metal kli e ile Periferik silindirik baskı
- Silikon yada metal kli e ile dikey baskı
- Orta seviye fiziksel / kimyasal direnç. SH'ın ihtiyaçlara kar ılık vermedi i durumlarda SHC 90 kullanılabilir.

Uygulama alanları;

- Ruj kapakları
- Kozmetik kalemler
- Kalemler ve
- Di er plastik parçalar

Uygulanabilecek Plastikler;

- PS, PVC, ABS, SAN

Baskı sıcaklık dereceleri;

Metal Kli e

- 130 - 150 °C (266 - 302 °F) dikey baskı makinesi
- 150 - 170 °C (302 - 338 °F) periferik Silindirik Baskı makinesi

Silikon Kli e:

- 150 - 170 °C (302 - 338 °F) dikey baskı makinesi
- 160 - 180 °C (320 - 356 °F) periferik Silindirik Baskı makinesi



ALUFIN special



ALUFIN Matt



LUXOR 220



LUXOR 428